



Technische Fiche Veligna Floor:

Samenstelling:

Is een Belgische productie. De vloer is samengesteld uit een berken multiplex en Europese eik.

H outsoort:	Europese eik – andere houtsoorten (lariks, noten, wengé, gerookte eik, olm)
D rager:	Berken multiplex (zeer stabiel voor vloerverwarming)
D ikte toplagen:	3 mm gesneden hout 4 mm gezaagd hout 5 mm gezaagd hout 6 mm gezaagd hout
U itvoering:	rondom tand en groef
G amma afmetingen:	10/3 mm x 18,5 x 1800/2200 mm 12/4mm x 14,5/16/18 x 1500-2400 mm 14/3 mm x 30 x 2400 mm 15/4mm x 14,5/16/18/20/22/24/26 x 1500 - 2400 mm 19/4 x 30 mm x 2000 – 2800 mm 20/6 mm x 18/20/24 x 1500 – 2400 mm (niet in alle houtkwaliteiten mogelijk)
A fwerking zijkanen:	V – voeg (afgeschuinde kanten) / U – voeg (niet mogelijk bij gesneden hout) Rechte kanten Micro-voeg (kleinste voeg) verouderde zijkanen (manueel gekrapt)
O ppervlakte optie's:	Licht geborsteld / zwaar geborsteld/ gezandstraald/ lintzaageffect (dwarseffect)/ Effen vlak
A fwerking:	Er hier veel verschillende mogelijkheden. Olie of vernis, onmiddellijk legklaar en geen nabehandeling met extra bescherming meer nodig. We hebben verschillende Kollektie's.. Uw parket wordt afgewerkt ter plaatse met afwerking naar keuze.
A fgewerkt gamma:	. éénlaagse afwerkingen . tweelaagse afwerkingen . special's . afwerking met hard wax olie . verouderd gamma . vernis

Schuurmogelijkheden:	<ul style="list-style-type: none"> . Ons parket wordt voor de profilering 1 x geschuurd . Boven en onderkant zorgen zo voor een perfect aansluitend oppervlak . Ons parket heeft een eigen perfecte pasvorm, plaatsing verloopt vlot . Na vele jaren kan het oppervlak altijd ter plaatse opnieuw worden afgeschuurd.
Vloerverwarming:	Meerlaags parket geeft geen probleem bij vloerverwarming. Meer info vindt je bij de 'Downloads' onder de Technische Fiche voor vloerverwarming.
Vochtgehalte parket:	De stabiele norm bij aanlevering van de toplagen: 7% vocht
Verlijming:	Watervaste verlijming
Verpakking:	Wikkelfolie
CE – normen:	<p>Conform. Producten die binnen de Europese Unie worden gemaakt moeten voldoen aan de eisen die worden vooropgesteld. De norm betreffende parketvloeren is EN 1434.</p> <p>CE</p>
Formaldehyde – emissie:	Formaldehyde is een gas die vrijkomt tijdens de productie van plaatmaterialen. De Europese norm is hier E1.
Brandreactie:	<p>De quotering heeft te maken met de brandreactie van de vloer (A,B,C,...F) en de rookontwikkeling die ontstaat bij brand (s1 weinig rook) en (s2 (matige rookontwikkeling)</p> <p>Quotering: 12 mm en 15 mm vloer – Dfl – S1</p> <p>20 mm dikte: Cfl – S1</p>
PCP:	Pentachlorophenol vrij.
FSC - Charter:	Om de biodiversiteit in stand te houden van een optimaal bosbeheer wordt het hout aangekocht onder de correcte omstandigheden. Het welzijn van arbeider en natuur is hier economisch vooropgesteld en dit voor zowel op lange of korte duur.
Warmtegeleidingscoëfficiënt:	(<i>symbol λ</i>) Geeft aan hoe het hout warmte geleidt. De coëfficiënt is afhankelijk van temperatuur, dichtheid en vochtgehalte. $\lambda = 0,17 W/(mk)$